

hammer electronic

hammer electronic
Engholmvej 18
DK-3100 hornbæk
Denmark
Tel: +45 4921 1917
Fax: +45 49211918
Cvr.(vat) dk 13135908

info@hammerElectronic.dk
www.hammerElectronic.dk



INFRARØD TEMP.MÅLING.

Emmissionsgrader for forskellige materialer.

Asfalt	0,90-0,98
Cement	0,70-0,75
Sand	0,8-0,9
Jord	0,85-0,96
Vand	0,92-0,98
Is	0,96-0,98
Sne	0,83
Glas	0,9-0,95
Keramik	0,9-0,94
Gips	0,89-0,91
Rød mursten	0,75-0,90
Trækul	0,96
Menneskehud	0,98
Lædder	0,75-0,8
Papir	0,8-0,94
Træfiber	0,8-0,9
Asbest	0,95
Maling	0,9-0,98
Gummi	0,9-0,98

Plastik	0,8-0,95
Plastik film	0,5-0,95
Keramisk glasur	0,85-0,95
Rav	0,90-0,94
Kvarts	0,90
Aluminium oxid.	0,7-0,8
Kobber oxideret	0,7-0,8
Jern oxideret	0,78-0,82
Bly oxideret	0,3
Zink oxideret	0,1
Jern forzinket	0,3
Støbejern poleret	0,2
Jernplade oxid.	0,75-0,82
Stålplade oxid.	0,8-0,9
Rustfri stål poleret	0,1
Guld poleret	0,1
Sølv poleret	0,1
Kobber poleret	0,1
Alu. Poleret	0,1
Krom poleret	0,1